



# OrganoWood® Nowa terrassetræ

## Hurtige fakta

**Produkt:** OrganoWood® Nowa-terrassetræ

**Udseende:** Træfarvet fyr, ældes naturligt

**Rådbeskyttelse:** Testet i henhold til EN 113-2 med EN 84. Holdbarhedsklasse 1 i henhold til EN 350.

**Formstabilitet:** Udvider sig/krymper ca. 1 % ved 4 % ændring af fugtindholdet

**Dimensioner:** 22x95, 28x120, 28x145, 34x145, 45x145, 45x170

**Miljø:** Indeholder ingen stoffer der er klassificeret som miljøfarlige.

**Certiakat:** Alt OrganoWood® terrassetræ er FSC® (FSC-C120532) eller PEFC (PEFC/05-35-168) certificeret.

**Anvendelsesområder:** Udendørs over jord

**Genvinding:** Som ubehandlet træværk

**Garanti:** 10 års rådbeskyttelsesgaranti i henhold til garantibevis

**Maling:** OrganoWood® Nowa kan males - test altid på et prøvestykke først. Brug maling beregnet til udendørs brug og følg malingproducentens anbefalinger

## Produktbeskrivelse

OrganoWood® Nowa-terrassetræ er et naturfarvet træ, med en glat og plan overflade, som patineres naturligt i udendørs miljøer.

Træværket trykimprægneres med OrganoWoods nye patenterede kemi og får en høj modstandskraft over for rådgreb. I en energieffektiv fremstillingsproces med biocidfri kemi, der er skånsom mod træet, skabes et miljø, hvor rådsvampe ikke trives.


Den vandbaserede mineralblanding trykkes ind i træet. Når vandet fordamper, binder molekylerne sig til fibre i træet med stærke bindinger. Derigennem bevares egenskaberne under langvarig brug i fugtige miljøer.

Fyrretræet til OrganoWood® Nowa-terrassetræ kommer fra de bedste fyrretræsskove i det nordlige Sverige.

OrganoWood® Nowa er resultatet af virksomhedens innovationsarbejde, der har været i gang siden 2015 og er blevet testet siden 2017.

OrganoWood® Nowa kan males - test altid på et prøvestykke først. Brug maling beregnet til udendørs brug og følg malingproducentens anbefalinger. Sørg for at træet er tørt og ventileret inden maling. Vi anbefaler, at du venter med at male mindst 12 uger efter montering.

Hvis træværket er behandlet med OrganoWood® træbeskyttelsessystem, kan det ikke males med maling!



Information og retningslinjer i dette produktdatablad er baseret på produktets sikkerhedsdatablad, OrganoWood AB's testresultater og samlede erfaringer. OrganoWood AB påtager sig intet ansvar for fejlagtig anvendelse af produktet.

Producent: OrganoWood AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, Sverige info@organowood.com, +46 (0)8 674 00 80.  
www.organowood.com

Gælder fra og med 01/01/2025. Se altid den seneste version af dette produktdatablad på www.organowood.com



OrganoWood®



## Anvendelsesområder

OrganoWood® Nowa er tilpasset udendørs anvendelse over jorden, som f.eks. altaner, badebroer, stakitter, broer, terrasser, spær, havemøbler, støvjærn, pergolaer, legepladser mv.

## Miljø og genvinding

OrganoWood® Nowa indeholder kun stoffer, der kan føres tilbage til naturen. Det er ikke nødvendigt at indsamle træværket som miljøfarligt affald. I stedet kan det genvindes som ubehandlet træværk i henhold til lokale forskrifter. Alle stoffer, som træet indeholder, er klassificeret som ufarlige for miljøet i henhold til CLP-forordningen (EF nr. 1272/2008).

## Overfladebehandling og vedligeholdelse

Ved afkortning, boring af huller og anden mindre bearbejdning af træet skal de bearbejdede overflader behandles med OrganoWood® 02 Overfladebeskyttelse eller anden træbeskyttelsesolie i klasse 3.

## Tests og klassificeringer

OrganoWood® Nowa-terrassetræ har gennemgået en række autoriserede tredjepartstests. Træværkets rådbeskyttelse er testet i henhold til EN113-2 og EN 84 og har ud fra disse tests en beregnet holdbarhedsklasse 1 mod skimmel i henhold til EN 350.

## Maling

OrganoWood® Nowa kan males – test altid på et prøvestykke først. Brug maling beregnet til udendørs brug, og følg malingproducentens anbefalinger. Sørg for, at træet har fået lov til at luften mindst 12 uger inden montering, og at træet er rent og tørt den dag, det skal males.

**Hvis træet er behandlet med OrganoWood® træbeskyttelsessystem, er det ikke muligt at male med maling!**

## Patineringsprocessen

Udendørs træværk bliver patineret naturligt, men patineringsprocesserne kan være forskellige alt efter årstiderne og vejrforholdene og udsættelse for sol og fugt. I visse tilfælde kan patineringen i starten opleves som plettet eller som mørke prikker/områder. Dette udjævnes relativt hurtigt. Allerede efter ca. 1 år har OrganoWood® Nowa-træværk, som er placeret i direkte sollys, fået en grå nuance. Træværk, som er placeret helt beskyttet mod solen, f.eks. under en altan, får en langsom patineringsproces eller slet ingen patineringsproces. Vandret monteret træ, f.eks. en altan, har ofte en hurtigere patineringsproces end træ, der er monteret lodret, f.eks. et stakit.

## Fakta om træ

Fyr er en blød træsort, som har mange fordele, fordi det er nemt at arbejde med og har en lav densitet.

OrganoWood® teknikken er først og fremmest beregnet til modificering af fyr og gran. Fyr anvendes traditionelt til altaner og konstruktioner og gran til paneler. Disse træsorter har knaster med en struktur, som kan variere. Da træ "arbejder" i takt med luftens fugtighed og temperatur, kan der opstå revner, og knaster kan falde ud i tørre perioder. Eventuelle revner samles oftest igen, når luftfugtigheden øges.

## Garanti

OrganoWood® Nowa er omfattet af en 10-årig rådbeskyttelsesgaranti i henhold til garantibevis udfærdiget af OrganoWood AB. Garantien gælder alle OrganoWood® Nowa, som er fremstillet af godkendte producenter. Garantibevis fås på købsstedet.

